

Aquafix ST

8141

Strukturální pasta pro systémy na vodou ředitelné bázi od společnosti ADLER pro Průmyslové i řemeslné zpracování


POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Strukturální pasta pro transparentní i pigmentové systémy povrchových úprav ADLER na vodou ředitelné bázi, jako je Bluefin Unistar 2965, Bluefin Pigmcryl NG v různých variantách 3200 ff nebo Aquawood Protor Finish D NG 5808, pro dosažení strukturovaných povrchů.

Oblasti použití

Texturovací pasta pro vodou ředitelné barvy.



ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Aquafix ST (8141) opatrně vmíchejte do nenatuzeného a neředěného laku. Poté přidejte tužidlo a požadované množství ředidla.
- Natuzená směs se musí zpracovávat tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Aquafix ST (8141) vede - v závislosti na použitém množství - ke znatelnému snížení lesku použitého materiálu.
- Odstraňování nátěrů pomocí Aquafix ST (8141) je možné (bez mezibrusu, do 24 hodin); Struktura se však zmenšuje.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Přidané množství



Maximálně 4 - 5 % hmotnostních dílů laku.


V závislosti na systému povrchové úpravy jsou doporučena následující dodatečná množství:

ADLER vodou ředitelné laky na nábytek:	5 %
Systém Aquawood Protor-Finish:	4 %

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Aquafix ST (8141) nijak ovlivněno.

Čištění pracovních nástrojů

8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

1 kg

Dodávané druhy hrubosti

Aquafix ST Sehr Grob ST10 (8141040810)
Aquafix ST Grob ST30 (8141040830)
Aquafix ST# Mittलगrob ST50 (8141040850)
Aquafix ST Fein ST70 (8141040870)
Aquafix ST Sehr Fein ST90 (8141040890)

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.