

Brilliant-Metallic

2492


Oplosmiddelgedragen metallic lak voor het coaten van meubels voor industrie en de handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Oplosmiddelgedragen, metallic 2-componentenlak voor het realiseren van creatieve, glanzende, metallic oppervlakken bij meubels en interieur met eigenschappen die lijken op echt metaal.

Toepassingsgebieden



Voor meubels, interieurinrichting, lambriseringen en houten plafonds

Toepassing in combinatie met een geschikte toplaag.

Het toepassingsgebied hangt af van de verwerking van het product en de gekozen aflak.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Brilliant-Metallic (2492) mag niet te krachtig worden geroerd. De verwerking vindt uitsluitend plaats door roeren met een spatel.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- Het aanbrengen van Brilliant-Metallic gebeurt op relatief 'droge' wijze – met niet te veel lak die in verschillende dunne lagen wordt aangebracht.
- Om een uniforme look te krijgen, raden we aan om de voorkant van één opdracht in één werkproces te bewerken.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.
- Neem onze **ARL 131 – Werkrichtlijnen voor PUR-meubellakken in acht**.

Mengverhouding



10 Gewichts- of volumedelen Brilliant-Metallic (2492)
1 Gewichts- of volumedelen PUR-Hardener 8419 (8419000210)

Brilliant-Metallic (2492) kan uitsluitend worden gebruikt met aangegeven verharder en mengverhouding. Afwijkingen leiden tot film- en hechtingsstoringen.


Open tijd



8 uur(en)

Gemengd materiaal kan nog 1 werkdag worden gebruikt, maar moet 1:1 worden gemengd met nieuw gehard materiaal. De open tijd kan niet verder worden verlengd.

Bij hogere temperaturen wordt de open tijd korter.

Opbrengtechniek

15-30% 8519

	Spuitpistool met beker
Spuitpistool Ø (mm)	1,5
Spuitdruk (bar)	2,0 - 3,0
Verdunner	DD-Verdünner (8519)
Toevoeging van verdunner (%)	15 - 30
Viscositeit 4 mm beker (s)	16 - 18
Aanbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	70

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Overschilderbaar

ca. 3 - 16 h

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Gereedschap schoonmaken

8519



8501

Direct na gebruik met DD-Verdünner 8519 (8519) of Waschverdünnung (8501).

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Massief hout, houten spaanplaten of materiaal van houtvezels, ook gefineerd ofwel met grondeerfolie afgewerkt, geschikt om dekkend te worden gelakt.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Ondergrondvoorbereiding

Met grondeerfolie gecoate dragerplaten: Schuren Korrel 240

Loofhout: Houtschuurgang Korrel 150 - 180

COATINGOPBOUW**Grondering**

Voor geslotenporige schuurlakoppervlakken

Met grondeerfolie gecoate dragerplaten:

(stevig schuren van de folie met korrel 240)

één keer spuiten met PUR-Ecofill (2416) of Aduro Ecofill Smart (2317) wordt aangeraden.

Massief hout, ruwe spaanplaten of dragerplaten met blindfineer:

2 x gegrond met PUR-Ecofill (2416) of Aduro Ecofill Smart (2317)

Tussenschuurgang Korrel 280 - 360

MDF-platen:

voorisolatie met Aduro Isoliergrund (2502) of Aduro Legnopur (2513)

1 - 2 x gegrond met PUR-Ecofill (2416) of Aduro Ecofill Smart (2317)

Tussenschuurgang Korrel 280 - 360

Tussendroging: minstens 5 uur

Tussenschuurgang

Korrel 320

Verwijder het schuurstof.

Het tussentijds schuren moet net vóór het opbrengen van de volgende laklaag plaatsvinden om een goede tussenhechting te garanderen!

Tussenlaag

Pigmopur G50 (2406) in de gewenste kleur

Pigmopur G50 Silber (2406053429)

Pigmopur G50 Gold (2406053430)

Pigmopur G50 Titan (2406053431)

Pigmopur G50 Bronze (2406053432)

Pigmopur G50 Kupfer (2406053433)

Tussendroging: minstens 3 uur tot max. 8 uur

Opbrengen van het product

Brilliant-Metallic (2492) in de gewenste kleur

Breng Brilliant-Metallic (2492) dun aan in verschillende lagen, afhankelijk van het toepassingsgebied of gewenste effect.

Tussendroging: minstens 3 uur tot max. 16 uur

Aflaklaag

1 - 2 x Pigmotop (2514) met de gewenste glansgraad
of

1 - 2 x Aduro High-Gloss (2634)

Binnen één werkdag aflakken!

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD**Schoonmaken en onderhoud**

Reiniging met Clean-Möbelreiniger (7202).

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

0,9 kg, 10 kg

Kleuren / glansgraden**Standaardkleur(en):**

Silber (2492053429)

Gold (2492053430)

Titan (2492053431)

Bronze (2492053432)

Kupfer (2492053433)

Toevoegingsproducten

Aduro Ecofill Smart (2317)

Aduro High-Gloss (2634)

Aduro Legnopur (2513)

Clean-Möbelreiniger (7202)

DD-Isoliergrund (25103)

DD-Verdünner 8519 (8519)

Pigmopur G50 (2406)

Pigmotop (2514)

PUR-Ecofill (2416)

PUR-Hardener 8419 (8419)

Waschverdünner 8501 (8501)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 1 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens

Viscositeit bij levering: 25 second – 30 second volgens DIN 53211
(4 mm-maatbeker, 20 °C)

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.