

Legno Parkettöl

7004

Oxidatief drogende **olie** voor de **parketindustrie**

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Sneldrogende olie voor de industriële coating van loof- en naaldhout. Zeer goed penetrerend vermogen, goede accentuering van het hout, aangename haptiek, zeer goede vulkracht, zeer goede waterbestendigheid, antistatisch. De uitharding vindt plaats door absorptie van zuurstof uit de lucht (oxidatieve droging).


Speciale eigenschappen en testnormen



- **Franse verordening DEVL1104875A**
Kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+

Toepassingsgebieden

Voor de industriële coating van geoliede, geprefabriceerde parketelementen.



Ingrediënten

Gemodificeerde plantaardige olie, wassen, matteringsmiddel, aromaatvrije benzines, loodvrije en kobaltvrije droogmiddelen.

VERWERKING


Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Het product is direct klaar voor gebruik.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- De optimale verwerkingscondities liggen tussen 20 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 60 %.
- Het gebruik van tot 10 % Legno Reiniger (7003) is mogelijk om het droogproces te vertragen.
- **Gevaar!** Het is essentieel om een benzinebestendige rubberen coating te gebruiken (bijv. PU-rubberen coating)
- **Let op:** Een testbehandeling met Legno Parkettöl (7004) moet worden uitgevoerd voor hardhout en tropische houtsoorten die rijk zijn aan inhoudsstoffen.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

- Neem onze werkrichtlijn **ARL 013 - Veiligheidsmaatregelen bij de verwerking van oxidatief drogende oliën en wassen** en **ARL 160 - Werkrichtlijn voor oliën en wassen** in acht.

Opbrengtechniek



	Walsen
Verdunner	Adlerol-Terpentinölersatz (7231)
Toevoeging van verdunner (%)	0 - 10
Aanbrenghoeveelheid per laag (ml/m²)	6 - 12

De vorm en staat van het oppervlak van het object en de wijze van opbrenging beïnvloeden het werkelijke verbruik. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen slechts worden bepaald door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Stofdroog (ISO 1517)	< 30 minute
Hanteerbaar en stapelbaar (zonder geforceerde droging)	1 - 3 uur(en)
Hanteerbaar en stapelbaar (met geforceerde droging)	20 - 30 minuten

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van bv. de houtsoort, objectvorm, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Voor een perfecte droging moet voor een goede ventilatie van de ruimte worden gezorgd. Lage luchtverversing, bijv. door dichte stapeling, vertraagt het drogen.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Het drogen kan worden vertraagd bij aan inhoudsstoffen rijke houtsoorten (bijv. eik, iroko).

Gereedschap schoonmaken



Direct na gebruik met Legno-Reiniger (7003) of Adlerol-Terpentinölersatz (7231).

ONDERGROND

Soort ondergrond

Fijn- en grofporig loofhout, naaldhout.

Ondergrondhoedanigheid

De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.

Houtvochtigheid

Loofhout: 12 ± 2%
Naaldhout: 15 ± 2%

Ondergrondvoorbereiding

Getrapte houtschuurgang tot Korrel 180

VERWERKINGSSTAPPEN

Basisbehandeling

1 x Legno Parkettöl (7004)

Tussenschuurgang

(optioneel) Korrel 240 – 400

Verwijder het schuurstof.

Doorschuren moet worden vermeden, omdat er anders accentverschillen kunnen ontstaan, die door vergeling bij de veroudering nog worden versterkt.

Eindbehandeling

1 x Legno Parkettöl (7004)

SCHOONMAKEN & ONDERHOUD**Schoonmaken**

Schoonmaken met een met water en een mild huishoudelijk reinigingsmiddel, of een neutraal reinigingsmiddel; schurende reinigers mogen niet worden gebruikt. Voor het schoonmaken kan Clean-Parkettreiniger (7207) aan het reinigingswater worden toegevoegd. Bij vettige verontreiniging Legno Reiniger (7003) gebruiken.

Geen schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

Onderhoud

Voor **opfris- en onderhoudswerkzaamheden** 1x Legno Pflegeöl (7009) aanbrengen en overtollig product verwijderen.

Neem onze **ARL 251 - Onderhoudshandleiding voor vloeren, behandeld met Legno-Parkettöl 7004** in acht.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING**Formaten van de verpakkingen**

10 l

Kleuren / glansgraden**Standaardkleur(en):**

Weiß, Stumpfmatt (7004053864)

Natur, Stumpfmatt (7004053865)

Weiß (7004061097)

De uiteindelijke kleur hangt sterk af van de natuurlijke kleur van het hout en de hoeveelheid aangebracht product.

Toevoegingsproducten

Adlerol-Terpentinölersatz (7231)

Clean-Parkettreiniger (7207)

Legno Pflegeöl (7009)

Legno Reiniger (7003)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN**Houdbaarheid / opslag**

Minstens 6 maand(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Veiligheidstechnische informatie

Het product is uitsluitend geschikt voor industriële en commerciële verwerking.

De verwerking van het product in spuitcabines, die zijn verontreinigd met spuitstof dat nitrocellulose bevat, is vanwege het risico op zelfontbranding verboden!

Bij doeken gedrenkt in oxidatief drogende producten bestaat het risico op zelfontbranding!

Laat gedrenkte doeken uitgespreid drogen; opslag in gesloten metalen containers of onder water is noodzakelijk.

Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.
