

## Woodfill-Reparaturspachtel

7519

Stucco bicomponente **universale** per l'industria e il professionista

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Stucco poliestere bi-componente applicabile universalmente per livellare i difetti del legno. Appositamente sviluppato per riparazioni di legno di grandi e piccole dimensioni, da 3 a 30 mm alla volta, con un ritiro di essiccazione minimo, elevata elasticità, ottima lavorabilità e ottima carteggiabilità.

#### Campi di applicazione



Componenti costruttivi in legno a precisione dimensionale per l'esterno o l'interno, come ad esempio finestre in legno e portoncini d'ingresso.

Non adatto come stucco per superfici!

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Il calore accelera, il freddo ritarda la reazione di indurimento.
- Come tutti gli stucchi poliesterei indurisce più rapidamente se applicato con spessori alti che con spessori bassi. Rapido indurimento a partire da circa 3 mm.
- Woodfill-Reparaturspachtel viene dosato con lo speciale dosatore Woodfill.
- Entrambi i componenti vengono mescolati insieme fino ad ottenere una tonalità omogenea.
- Applicare Woodfill sull'area da riparare con una spatola e lisciare.
- Rimuovere immediatamente il materiale in eccesso.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato. Questi cambiamenti comportano problemi al film e di adesione, oltre a compromettere la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità delle tinte.

#### Rapporto di miscela


Miscelazione esatta con Spachtel Dosiergerät (7521)

#### Pot-Life



20 minuti

Un ulteriore prolungamento della durata del prodotto catalizzato non è possibile.

**Metodo di applicazione****Metodo di applicazione****Spatola**

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

**Tempi di essiccazione**

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Carteggiabile

ca. 1 - 3 h

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

**Pulizia degli utensili****8017**

Con Nitro-Verdünner 8017 (8017) subito dopo l'uso. Lo stucco indurito non può essere rimosso con solventi, ma solo meccanicamente o ad alte temperature (> 200 °C).

**SUPPORTO****Tipo di supporto**

Legno di latifoglie e legno di conifera (legno massiccio)

**Qualità del supporto**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Presupposto per una lunga durata del rivestimento è il rispetto dei principi di protezione costruttiva del legno.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- La scheda informativa BFS n° 18.

**CICLO DI VERNICIATURA****Indicazioni generali**

I seguenti cicli di verniciatura sono esemplari.

**Applicazione del prodotto**

Woodfill-Reparaturspachtel (7519)

**Carteggiatura intermedia**

Carteggiare i punti stuccati con una grana adeguata al supporto.

Evitare di sfondare fino al legno poiché si possono presentare delle differenze nel ravvivamento, le quali potrebbero intensificarsi a causa dell'ingiallimento durante l'invecchiamento.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

La carteggiatura intermedia va eseguita poco prima della successiva applicazione della vernice per garantire una buona adesione intermedia.

**Impregnazione**

Se necessario, per l'esterno, applicare una mano di Pullex Imprägnier-Grund (4436) per proteggere il legno dall'azzurramento e dall'attacco dei funghi e degli insetti (vale per i legni con classe di durata 3 – 5 secondo la norma EN 350).

Non dipingere aree di riempimento più grandi.

Utilizzate con attenzione i protettivi del legno. Prima dell'uso consultare sempre le etichette e le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

Prego, consultare la nostra **ARL 056 - Direttiva per l'utilizzazione dei protettivi del legno**.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fondo</b>                                                                                                                                                                                             | 1 x Alkyd-Grund (4501)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Carteggiatura intermedia</b><br>                                                                                     | grana 220 – 280<br>Rimuovere la polvere di carteggiatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Applicazione intermedia</b>                                                                                                                                                                           | Samtalkyd (4514) oppure Brilliantalkyd (4503) oppure ADLER Varicolor (4117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Finitura</b>                                                                                                                                                                                          | Samtalkyd (4514) oppure Brilliantalkyd (4503) oppure ADLER Varicolor (4117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>INDICAZIONI PER GLI ORDINI</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Confezioni</b>                                                                                                                                                                                        | 1350 g; compreso il catalizzatore 96857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tonalità</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Tonalità standard:</b><br>Beige - inkl.Härter (7519080971)<br>Weiß - inkl.Härter (7519080972)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prodotti complementari</b>                                                                                                                                                                            | ADLER Varicolor (4117)<br>Alkyd-Grund (4501)<br>Brilliantalkyd (4503)<br>Nitro-Verdünner 8017 (8017)<br>Pullex Imprägnier-Grund (4436)<br>Samtalkyd (4514)<br>Spachtel Dosiergerät (7521)<br>Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ULTERIORI INDICAZIONI</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata / Magazzinaggio</b><br>  | Almeno 1.5 anno/i in confezioni originariamente sigillate.<br>Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).<br>Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicazioni tecniche di sicurezza</b><br>                                                                          | Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.<br>Durante i lavori di carteggiatura utilizzare almeno il filtro anti-polvere P2 come dispositivo di protezione individuale per la protezione dalla polvere di legno e dalla carteggiatura. In caso di legno di latifoglia (soprattutto faggio, rovere) consigliamo un filtro anti-polvere P3.<br>Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito <b>www.adler-lacke.com</b> . |