

# ADLER Aqua-Nova PRO Spray M 4154000015 sgg.

Sistema di verniciatura all'acqua, pigmentato, opaco per il professionista

	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	
Indicazioni generali	Sistema di verniciatura all'acqua, non ingiallente e coprente per interni ed esterni. Ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV, elevata resistenza al graffio, elevata resistenza chimica.	
	Il prodotto quasi privo di odore ed ecologico è facile da lavorare e presenta un'ottima distensione.	
Caratteristiche particolari e norme  EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR-  A+ A B C	ÖNORM EN 71 Parte 3 Sicurezza dei giocattoli, migrazione di determinati elementi (assenza di metalli pesanti)	
	DIN 53160-1 e DIN 53160-2 Residenza al sudore e alla saliva	
	<ul> <li>Regolamento francese DEVL1104875A relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+</li> </ul>	
Campi d'impiego	Rivestimento su legno giá trattato con fondo all'interno e metallo,     PVC duro e vecchi rivestimenti portanti per interni ed esterni.	
	<ul> <li>Sui tetti in lamiera e sulle costruzioni in acciaio esposti a condizioni meteorologiche estreme si consiglia di utilizzare ADLER Ferro GSX 54120 sgg.</li> </ul>	
	<ul> <li>Verniciare lamiere orizzontali con ADLER Ferrocolor 54111 sgg. oppure ADLER Ferro GSX 54120 sgg.</li> </ul>	
	Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.	
LAVORAZIONE		
Istruzioni di lavorazione	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.	
4 10°C	<ul> <li>Una temperatura minima di + 10 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.</li> </ul>	
	Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra	

02-20 (sostituisce 02-19) ZKL 4154

ADLER Italia S.r.I., I-38068 Rovereto (TN) Tel: +39/0464/425308, Fax: +39/0464/480957, e-mail: info@adler-italia.it

15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.

Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la

Utilizzare sigillanti e nastri adesivi compatibili con le vernici

verniciatura.

all'acqua.

# Metodo di applicazione







Procedura di applicazione	Airless	Air-assist Airless (Airmix, Aircoat, ecc.)	Pistola a tazza
Ugello (ø mm)	0,28 o 0,33	0,28 o 0,33	1,8 – 2,0
Ugello (ø inch)	0,011 o 0,013	0,011 o 0,013	-
Angolo di spruzzo (gradi)	20 – 40	20 – 40	-
Pressione spruzzo (bar)	80 – 100	80 – 100	3 – 4
Aria di polverizzazione (bar)	-	0,5 – 1,5	-
Distanza a spruzzo (cm)	ca. 25		
Diluizione	acqua		
Aggiunta di diluente in %	-	-	0 – 5
Strato umido (µm)	150 – 200		
Resa per mano (g/m²) <sup>1)</sup>	300 – 400		
1) Resa inclusa l'aggiunta del diluente e l'overspray			

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

# Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 6 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole (essiccazione troppo rapida).

# Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo ADLER Aqua-Cleaner 80080 (diluito 1:1 con acqua) oppure ADLER Abbeizer Express 8313000300.

#### **SUPPORTO**

# Tipo di supporto

Legno, materiali legnosi, metallo, PVC duro

# Qualità del supporto Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura. Osservare la normativa ÖNORM B2230, Parte 1. Consultare anche il regolamento VOB, Parte C, DIN 18363, comma 3; Lavori di pitturazione e verniciatura. I rivestimenti non portanti vanno eliminati accuratamente. Umidità del legno Legno di latifoglia: 12 % +/- 2 %

# Preparazione del supporto

# Legno e derivati del legno

Legno di conifera: 15 % +/- 2 %

Eliminare gli spigoli vivi, rimuovere le sostanze interne del legno che fuoriescono come ad es. le resine e le occlusioni resinose.

Carteggiatura del legno grana 120-150.

#### Ferro e acciaio

Eliminare la ruggine e tutti i residui. Rimuovere a fondo lo sporco grasso od oleoso con lo sgrassante ADLER Entfetter 80394.

#### Zinco, alluminio e altri metalli non ferrosi

Carteggiare opaco con vello abrasivo e ADLER Entfetter 80394.

#### PVC duro e materiali sintetici rivestibili

Carteggiare opaco con vello abrasivo e ADLER Entfetter 80394.

#### Vecchi strati di vernice

Carteggiare vecchi strati di vernice portanti con grana 120 e pulire. Rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

#### CICLO DI VERNICIATURA

### **Fondo**

# Legno e derivati del legno, all interno

1 x ADLER Agua-Isoprimer PRO Spray Weiß 4153050000

#### Ferro e acciaio, all'interno

1 x ADLER Aqua-Multiprimer PRO Spray Weiß 4152050000

#### Ferro e acciaio, all'esterno

1 x ADLER Unigrund LM 54065 sgg. oppure

1 ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 sg.

#### Acciaio inossidabile

Carteggiare opaco, a fondo, l'acciaio inossidabile e applicare una mano di fondo con ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 sgg. entro 60 minuti.

# Zinco, all'interno

1 x ADLER Aqua-Multiprimer PRO Spray 4152050000

Nel caso di superfici soggette a basse sollecitazioni meccaniche, è possibile rinunciare all' applicazione del primer.

#### Alluminio e altri metalli non ferrosi, all'interno

1 x ADLER Aqua-Multiprimer PRO Spray 4152050000

#### Zinco, alluminio e altri metalli non ferrosi, all'esterno

1 x ADLER Unigrund LM 54065 sgg.

1 ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 sg.

#### 02-20 (sostituisce 02-19) Pagina 3 di 5

#### Alluminio anodizzato

Carteggiare opaco, a fondo, l'alluminio anodizzato e applicare una mano di fondo con ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 sg. entro 60 minuti.

#### PVC duro e materiali sintetici rivestibili

All'interno è possibile rinunciare all' applicazione del primer. All'esterno 1 x ADLER Aqua-Multiprimer PRO Spray 4152050000.

Dato il numero elevato di materiali sintetici si raccomanda di verificare l'aderenza.

#### Vecchi strati di vernice

Non è necessario alcun primer per i rivestimenti vecchi portanti e intatti, ma è necessario controllare la compatibilità della vernice. Le aree danneggiate nei rivestimenti non intatti devono essere pretrattate in base al rispettivo supporto. Ciclo di verniciatura come prima applicazione su legno nuovo.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

# Carteggiatura intermedia



Carteggiare la superficie con la mano di fondo con grana 240.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

#### **Applicazione finale**

1 x ADLER Aqua-Nova PRO Spray M 4154000015 sgg.

#### MANUTENZIONE E RINNOVO

#### Manutenzione e rinnovo

La durata dipende da molti fattori. In particolare da: esposizione alle intemperie, protezione costruttiva, sollecitazione meccanica e scelta della tinta. Per una lunga durata sono necessari tempestivi lavori di manutenzione. Pertanto è consigliata una manutenzione una volta l'anno.

Se necessario rimuovere la polvere e la sporcizia dalle superfici ancora intatte e applicare con un pennello una mano di ADLER Aqua-Nova PRO M 4136000015.

Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.

#### INDICAZIONI PER GLI ORDINI

# Confezioni

4 l; 18 l

#### Tonalità / gradi di brillantezza

ADLER Aqua-Nova PRO Spray M 4154049100 Weiß, tingibile



Altre tonalità sono miscelabili tramite il **sistema tintometrico ADLER Color4you.** 

#### Vernici base:

Base W15 4154000015 Base W20 4154000020 Base W30 4154000030

- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.
- I prodotti tinti devono essere utilizzati entro 3 mesi.

# Prodotti complementari

ADLER Ferro GSX 54120 sgg.

ADLER Ferrocolor 54111 sqg.

ADLER 2K-Epoxi-Grund 68304 sg. (alluminio anodizzato e acciaio)

ADLER Agua-Multiprimer PRO Spray 4152050000 (metallo) ADLER Agua-Isoprimer PRO Spray 4153050000 (legno)

ADLER Agua-Nova PRO M 4136000015 sgg.

ADLER Abbeizer Express 8313000300

ADLER Entfetter 80394 ADLER Aqua-Cleaner 80080

# **ULTERIORI INDICAZIONI**

# Durata / magazzinaggio

Minimo 1 anno in confezioni originalmente sigillate.



Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

#### Dati tecnici

Contenuto COV

Valore limite UE per ADLER Aqua-Nova PRO Spray M (cat. A/d): 130 g/l (2010). ADLER Aqua-Nova PRO Spray M contiene al massimo 80 g/l VOC.

# Indicazioni tecniche di sicurezza



Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com.

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

In generale è da evitare ispirare gli aerosoli di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).