

Aviva Schutzanstrich

4073

Couche de peinture protectrice incolore pour les surfaces intérieures fortement sollicitées, à usage privé et professionnel.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Couche de peinture protectrice incolore, respirante, spécialement conçue pour les surfaces fortement sollicitées à l'intérieur, au choix brillante ou mate. La couche de peinture protectrice améliore la résistance mécanique et permet une très bonne nettoyabilité.

Caractéristiques particulières Normes de contrôle



- **ÖNORM EN 13300**
Résistance à l'abrasion humide : classe 1
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



- Particulièrement approprié pour les zones avec des surfaces fortement sollicitées à l'intérieur, telles que les cages d'escalier, les cuisines, les chambres d'enfants, etc.
- N'est pas approprié pour les surfaces horizontales exposées à l'eau.


APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les températures d'utilisation optimales sont comprises entre 15 et 25 °C, avec une humidité relative de l'air de 40 – 80 %.
- Appliquer mouillé sur mouillé en une seule fois pour éviter l'accumulation.
- Enlevez immédiatement les éclaboussures de peinture avec de l'eau.

Technique d'application



Procédé d'application	Au pinceau	Au rouleau
Dilution	Eau	
Ajout de diluant en %	0 - 5	
Rendement par application (m ² /l) ¹⁾	environ 6 à 8	
¹⁾ Rendement incluant l'ajout de diluant		

La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes

1 l
↓ ↓ ↓
6-8m²

ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Recouvrable

après env. 6 h

Les valeurs citées constituent des valeurs de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures peu élevées et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage du matériel



Nettoyer à l'eau savonneuse immédiatement après l'emploi.

Pour ôter les restes de vernis séchés, nous recommandons ADLER Abbeizer Express 8313000300.

SUPPORT

Type de support

Peintures murales à base de dispersion Aviva, anciennes peintures de dispersion intactes, crépis minéraux, plâtres et béton.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, etc. et de poussière, mais il doit également être approprié au revêtement.

Veillez respecter la norme ÖNORM B 2230 partie 2.

Voir également les normes VOB, DIN 18363, partie C, alinéa 3 ; travaux de peinture et de vernissage.

Les revêtements non adhérents doivent être complètement retirés.

Préparation du support

- Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec ADLER Entfetter 80394.
- Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, peu absorbants, secs et bien adhérents.
- Traiter l'apparition de moisissures avec Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200 ou Aviva Fungisan 8308000210.

Peintures à la colle

Laver complètement et apprêter avec Aviva Tiefengrund WV 4074000200.

Éviter le séchage brillant d'Aviva Tiefengrund WV 4074000200 !

Veillez prendre en compte les fiches techniques de chaque produit.

STRUCTURE DU REVÊTEMENT

Couche d'apprêt

Si nécessaire Aviva Ultra-Weiß, Aviva Ultra-Color, Aviva Home-Weiß ou Aviva Home-Color.

Couche de finition

1 – 2 x Aviva Schutzanstrich 4073

REMARQUES DE COMMANDE

Conditionnement

1 l

Teintes/degrés de brillance


Incolore brillant 4073050252
Incolore mat 4073050253

Produits complémentaires

ADLER Abbeizer Express 8313000300
ADLER Entfetter 80394
Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva Schimmelex chlorfrei 8312000200
Aviva Fungisan 8308000210

AUTRES REMARQUES**Délai de conservation/stockage**

Au moins 1 an dans son récipient d'origine fermé.



Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques

Teneur en COV Valeur limite UE pour Aviva Schutzanstrich
(Cat. A/b) : 100 g/l (2010). Aviva
Schutzanstrich contient < 30 g/l de COV.

Données techniques de sécurité

De plus amples informations sur la sécurité pendant le transport, le stockage, la manipulation et l'élimination sont consultables dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur www.adler-lacke.com.

Seuls les récipients complètement vides doivent être envoyés au recyclage. Les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.