

Bluefin Tauchlack CFB G70

3028 000170

Wasserbasierter **farbloser Tauchlack** für den **Möbel- und Innenausbau für die Industrie**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines


Wasserverdünnter Einkomponenten-Klarlack für Holz, hervorragende Creme- und Fettbeständigkeit (CFB); gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit; sehr gute Lichtechtheit; Bluefin Tauchlack CFB G70 zeichnet sich durch eine gute Transparenz und Anfeuerung des Holzuntergrundes aus; gute Füllkraft. Das Produkt enthält einen speziellen UV-Filter mit sehr hoher Lichtschutzwirkung, welcher den Holzuntergrund und eventuell verwendete Beizen vor vorzeitiger Vergilbung bzw. Ausbleichen schützt. "Lack-auf-Lack" verarbeitbar.

Besondere Eigenschaften Prüfnormen

- **ÖNORM A 1605-12** (Möbeloberflächen):
Beständigkeit gegen chemische Einwirkungen: 1-B
Verhalten bei Abrieb: 2-D (≥ 50 U)
Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4-E (0,9 N)
- **DIN 68861** (Möbeloberflächen)
Teil 1: Verhalten bei chemischer Beanspruchung: 1 B
Teil 2: Verhalten bei Abriebbeanspruchung: 2 D (über 50 bis 150 U)
Teil 4: Verhalten bei Kratzbeanspruchung: 4 E ($> 0,5$ bis $\leq 1,0$ N)
- **ÖNORM A 3800-1** (Brandverhalten) in Verbindung mit einem schwerbrennbaren Untergrund:
schwerbrennbar (früher B 1 nach B 3800-1), Q1, Tr 1
- **Französische Verordnung DEVL1104875A** über die Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen von flüchtigen Schadstoffen: A+



Anwendungsgebiete



- Für die Lackierung von normal beanspruchten Flächen im Möbel- und Innenausbau wie z.B.: tauchfähiges Holz und tauchfähige Möbelteile wie Sprossen, Stäbe usw.: Verwendungsbereich III bis IV gemäß **ÖNORM A 1610-12** z.B. für **Wohn- und Schlafzimmereinrichtungen usw.**
- Für schwer brennbare bzw. entzündbare Aufbauten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise



- Bitte Produkt vor Gebrauch aufrühren.
- Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist erforderlich.
- Verschiedene Holzarten wie **Eiche, Lärche** usw. enthalten wasserlösliche Inhaltsstoffe, die durch Ablackieren mit wasserverdünnbaren Möbellacken aktiviert werden. Um Verfärbungen oder Markierungen vorzubeugen (diese können je nach Herkunft des Holzes unterschiedlich stark ausgeprägt sein), empfehlen wir daher bei Lackierungen von **Eiche, Lärche** und **anderen inhaltsstoffreichen Hölzern** ein Vorgrundieren mit ADLER PUR-Primer 25291.
- Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten. Bitte beachten Sie unsere **ARL 150 – Arbeitsrichtlinien für wasserbasierte Möbellacke**.

Auftragstechnik



Auftragsverfahren	Tauchen
Auftrags-Menge (g/m ²)	ca. 40 - 60 pro Tauchgang Gesamtauftragsmenge (Grund- und Decklack) max. 120 - 180

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Trockenzeiten

(bei 23 °C und 50 % r.F.)



Schleif- und überlackierbar	nach ca. 2 h
-----------------------------	--------------

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist abhängig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Reinigung der Arbeitsgeräte



Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für die Entfernung von angetrockneten Lackresten empfehlen wir ADLER Aqua-Cleaner 80080 (1:1 mit Wasser verdünnt).

UNTERGRUND

Untergrundart

Laub- und Nadelholz (Vollholz, Sperrholz)

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung geprüft werden.

Untergrundvorbereitung

Laubhölzer: Holzschliff Kö 150 – 180
Nadelhölzer: Holzschliff Kö 100 – 150

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Grundierung

1 x Bluefin Tauchlack CFB G70 3028 000170

Zwischenschliff



Körnung 240 – 320

Durchschleifen vermeiden!

Decklackierung	1 x Bluefin Tauchlack CFB G70 3028 000170	
REINIGUNG UND PFLEGE		
Reinigung & Pflege	Reinigung mit ADLER Clean Möbelreiniger 96490. Pflege mit ADLER Clean Möbelpflege Plus 7222000210. Bitte die jeweiligen technischen Merkblätter der Produkte beachten.	
BESTELLMHINWEISE		
Gebindegrößen	25 kg	
Farbtöne/Glanzgrade	G70 Seidenmatt	3028 000170
Zusatzprodukte	ADLER Aqua-Cleaner	80080
	ADLER PUR-Primer	25291
	ADLER Clean Möbelreiniger	96490
	ADLER Clean Möbelpflege Plus	7222000210
WEITERE HINWEISE		
Haltbarkeit/Lagerung	Mindestens 9 Monate in original verschlossenen Gebinden. Kühl, aber frostfrei lagern.	
		
Technische Daten	Lieferviskosität: 18 ± 2 s nach DIN 53211 (4-mm-Becher, 20 °C)	
Sicherheitstechnische Angaben	Nähere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehörigen Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com abgerufen werden. Das Produkt ist nur für die industrielle und gewerbliche Verarbeitung geeignet. Das Einatmen von Lackaerosolen muss generell vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewährleistet.	
		