

# **Bluefin Top-Antiscratch**

2960

Vernice trasparente a base acqua per applicazioni multistrato per mobili e arredamento interno, per l'industria e le attività commerciali

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

### Indicazioni generali

Vernice bicomponente a base acqua, altamente resistente, per verniciature a più strati e spray, per vernici per mobili incolori e pigmentate con eccellente resistenza chimica e buone resistenze meccaniche, elevata durezza superficiale ed eccellente resistenza al graffio; buona trasparenza, buona tenuta in verticale ed eccellente resistenza all'ingiallimento. Adatta come vernice multistrato su legno, ad esempio rovere o abete antico, per un effetto ravvivante neutro.

## Caratteristiche particolari e norme

#### ÖNORM A 1605-12 (superfici di mobili) Certificato da un certificato di prova esterno.

Resistenza agli agenti chimici: 1-B1 Comportamento all' abrasione: 2-D (≥ 50 U) Comportamento al graffio: 4-D (≥ 1,0 N)

Esposizione alla fiamma: 5-B (superfici di mobili difficilmente

infiammabili)



### DIN 68861 (superfici di mobili)

Parte 1: Comportamento alla sollecitazione chimica: 1 B

Parte 2: Comportamento alla sollecitazione causata da abrasione: 2 D (> 50 fino a ≤150 U)

Parte 4: Comportamento alla sollecitazione causata da graffio: 4 D (> 1,0 fino a ≤ 1,5 N)

### EN 13501-1 (comportamento al fuoco) Certificato da un certificato di prova esterno.

In combinazione con pannelli di supporto difficilmente infiammabili anche impiallacciati: B-s1, d0

### ÖNORM A 3800-1 (comportamento al fuoco)

In combinazione con un supporto difficilmente infiammabile: difficilmente infiammabile, Q1, Tr 1.

#### SOLAS 74/88 cap. II-2

### Confermato da un certificato di prova esterno.

Prodotto verniciante difficilmente infiammabile per navi.

### Regolamento francese DEVL1104875A

Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.





### Campi di applicazione





Per la verniciatura di superfici di mobili e arredamenti interni esposti ad una sollecitazione forte, come ad esempio per alberghi e scuole, mobili da cucina e bagno: campi di utilizzo II – IV secondo ÖNORM A 1610-12.

Per superfici trattati con vernici pigmentate resistenti alla "prova d'anello" e quindi particolarmente resistenti ai graffi nel settore del mobile e

2-0 ZKL 2960 | 03/25 | sostituisce 1-1

dell'arredamento d'interni, in particolare tavoli, sedie, porte, ecc: Campo di applicazione da II a IV secondo la normativa austriaca ÖNORM A 1610-12.

Per cicli di verniciatura difficilmente combustibili e difficilmente infiammabili.

### **LAVORAZIONE**

### Istruzioni di lavorazione





- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Una temperatura minima di + 15 °C è necessaria per il prodotto, l'oggetto e l'ambiente.
- Bluefin Top-Antiscratch (2960) può modificare leggermente la tonalità di colore delle superfici verniciate con Bluefin Pigmocryl NG. Anche la quantità di applicazione e il tempo di essiccazione intermedia influiscono sulla tonalità del colore finale. Un'eventuale carteggiatura intermedia può modificare sensibilmente la tonalità finale, motivo per cui una tale procedura non è raccomandata.
- Nella verniciatura di porte interne occorre utilizzare solo guarnizioni compatibili con le vernici acriliche.
- Diversi tipi di legno come il rovere, vari legni esotici, ecc. contengono ingredienti idrosolubili che vengono attivati dalla verniciatura con vernici per mobili a base d'acqua. Per evitare scolorimenti o striature (i quali possono presentare maggiore o minore intensità a seconda della provenienza del legno), consigliamo prima di applicare un fondo con Aduro Primer (2523) quando si verniciano rovere, larice e altri legni ricchi di ingredienti.
- Per verniciature di arredi navali si applica un quantitativo di applicazione di 2 x 100 g/m² (bagnato) Bluefin Top-Antiscratch (2960).
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.
- Si prega di osservare la nostra ARL 150 Direttiva di lavoro per vernici per mobili all'acqua.

#### Rapporto di miscela



10 Parte(i) in peso Bluefin Top-Antiscratch (2960) 1 Parte(i) in peso Aqua-Hardener 8451 (8451000210)

Aqua-Hardener 8451 (8451000210) deve essere accuratamente mescolato al prodotto prima della lavorazione. Si consiglia di attendere circa 10 minuti prima di procedere alla lavorazione.

Bluefin Top-Antiscratch (2960) può essere utilizzato solo con catalizzatore e nel rapporto di miscela indicato. Variazioni dalle indicazioni riportate causano difetti del film di vernice e dell'adesione.

#### Pot-Life



5 ora/e

Temperature elevate riducono durata del prodotto catalizzato.

#### Metodo di applicazione





	Airless	Airless air-assist (Airmix®, Aircoat, ecc.)	Pistola a tazza
Ugello Ø (mm)		0,23 - 0,33	1,8 - 2,0
Pressione spruzzo (bar)	100 - 120	60 - 90	2 - 3
Aria di polverizzazione (bar)	-	1-2	-
Diluizione	Acqua		

Aggiunta di diluente in %	-	0 - 5
Quantità da applicare per mano (g/m²)	80 - 120	
Quantità di applicazione totale (g/ m²)	max. 450*	

<sup>\*(</sup>fondo e finitura)

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	ca. 4 ora/e
Manipolabile e sovrapponibile	ca. 12 ora/e

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal supporto, dallo spessore dello strato, dalla temperatura, dal ricambio d'aria, dall'umidità relativa, dalla pressione di accatastamento e dalle condizioni di accatastamento.

### Pulizia degli utensili





Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

	SUPPORTO
Tipo di supporto	Legno di latifoglia e di conifera (legno massiccio, pannelli impiallacciati-, pannelli di truciolato (rivestiti)-, pannelli di fibra di legno).
Qualità del supporto	Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.
Preparazione del supporto	<b>Legno di latifoglia:</b> Carteggiatura del legno Grana 150 - 180
,	<b>Legno di conifera:</b> Carteggiatura del legno grana 100 - 150
	CICLO DI VERNICIATURA
Fondo	Incolore: 1 x vernici per mobili a base acqua come Bluefin Top-Antiscratch (2960) o Bluefin Resist (2963)
	<b>Pigmentato:</b> 1 x vernici a base acqua come Bluefin Pigmocryl NG, disponibili in diverse qualità.
Carteggiatura intermedia	Bluefin Top-Antiscratch (2960) o altre vernici trasparenti a base acqua per mobili: carteggiatura Grana 280 - 320
	Evitare di carteggiare in profondità fino al legno!
	Le superfici rivestite con Bluefin Pigmocryl NG (varie qualità) vengono verniciate con Bluefin Top-Antiscratch (2960) dopo un tempo di essiccazione di almeno 12 ore a temperatura ambiente e un massimo di 3 giorni senza carteggiatura intermedia.
Finitura	1 x Bluefin Top-Antiscratch (2960)

	MANUTENZIONE E RINNOVO	
Pulizia e manutenzione	Pulizia con Clean-Möbelreiniger (7202) e manutenzione con Clean- Möbelpflege Plus (7222).	
	INDICAZIONI PER GLI ORDINI	
Confezioni	4 kg, 20 kg	
Tonalità / gradi di brillantezza	Bluefin Top-Antiscratch G05 (2960000105) Bluefin Top-Antiscratch G10 (2960000110) Bluefin Top-Antiscratch G30 (2960000130) Bluefin Top-Antiscratch G50 (2960000150) Bluefin Top-Antiscratch G70 (2960000170)	
Prodotti complementari	Aduro Primer (2523) Aqua-Cleaner 8029 (8029) Aqua-Hardener 8451 (8451) Bluefin Resist (2963) Clean-Möbelpflege Plus (7222) Clean-Möbelreiniger (7202) Pigmocryl NG (diverse qualità)	
	Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.	
	ULTERIORI INDICAZIONI	
Durata / Magazzinaggio	Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Al fresco, ma protetto dal gelo.	
Dati tecnici	Viscosità di fornitura: 90 – 110 secondi secondo DIN 53211 (4 mm-misurino, 20°C)	
Indicazioni tecniche di sicurezza	Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.  In generale è da evitare inspirare i vapori di vernici durante l'applicazione a spruzzo. Questo è possibile indossando correttamente una maschera protettiva delle vie aeree (filtro combinato A2/P2).  Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possible scaricare l'attuale versione dal sito www.adlerlacke.com.	