

Feinspachtel

7525

Univerzální vodou ředitelný **disperzní tmel** pro **domácí, řemeslné a průmyslové použití**

POPIS PRODUKTU


Číslo produktů

41099

Všeobecné informace

Vodou ředitelný stěrkový tmel, pro opravu drobných poškození, jako jsou trhliny, díry, porézní podklady atd. Produkt se vyznačuje rychlým schnutím, dobrou výplňovou schopností, velmi dobrou brousitelností a vysokou výtěžností. Bez trhlin až do tloušťky cca 1000 µm.

Oblasti použití



Tmelení na natřeném dřevě (v interiéru), omítce, betonu a natřeném železe (v exteriéru i interiéru)

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Produkt lze nanést způsobem mokré na mokré několikrát za den.
- Nanášení pomocí stěrkové špachtle z tvrdého plastu nebo nerezové oceli
- Nenanášejte na přímém slunci, za deště, při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti, silném větru nebo při hrozícím mrazu.
- Kompatibilitu a přilnavost k podkladu je nutné ověřit vytvořením zkušebních ploch.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



	Stěrkování
Mokrý film (µm)	1000

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

Brousitelné	ca. 1 - 2 hod.
-------------	----------------

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



Umyjte ihned po použití vodou.

PODKLAD

Druh podkladu

kov / Zdivo / Listnaté a jehličnaté dřeviny (masivní dřevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Při tmelení dřeva v exteriéru může bobtnání a sesychání vést k odlupování (viz technický list BFS č. 18).

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 3430-1
- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

Vlhkost dřeva

13 % ± 2 %

Příprava podkladu

Dřevo a materiály na bázi dřeva v interiéru

Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky. Zrnitost P 120 - 150

Dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice a látek, které zpomalují schnutí, očistěte pomocí Nitro-Verdünner 8017 (8017).

Řasy, zelený povlak nebo plísně v exteriéru odstraňte produktem Aviva Fungisan (8308).

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obruste zrnitostí P 120 a povrch očistěte. Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Železo a ocel

Odstraňte rez až na čistý kov. Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233).

Zinek, hliník a jiné neželezné kovy:

Přebruste brusným roumem a Clean Multi-Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Omítky z malty skupin P II a P III:

Nové omítky nechte 3 až 4 týdny bez ošetření. Lokálně vyspravená místa v omítce V případě potřeby proveďte fluataci.

Na hrubě porézni, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sádra a hotové omítky z malty skupin P IV a P V:

Všechny případné sintrové vrstvy obruste. Na hrubě porézni, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Sádrokartonové desky:

Vytmelená místa obruste a důkladně odstraňte prach. Důkladně omyjte a natřete základním nátěrem Aviva Tiefengrund WV (4074) zředěným vodou v poměru 1:1.

Betonové povrchy:

Špinavé usazeniny, separační prostředky nebo nánosy prachu, vyčistit mechanicky či vysokotlakým čističem.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Nosné nátěry:

Matné, mírně savé nátěry přímo přetřete.

Na hrubě porézní, lehce pískující nebo savé povrchy naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).


Lesklé nebo hladké podklady (např. lakované a latexové podklady, slinuté vrstvy) upravte louhováním, zdrsněním nebo broušením

Klíhové barvy:

Důkladně omyjte a naneste základní nátěr Aviva Tiefengrund WV (4074).

Zabraňte lesklému zaschnutí Aviva Tiefengrund WV (4074).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Základní vrstva	Podklad ošetřené dřevo (v interiéru), omítka, beton, ošetřené železo (v exteriéru i interiéru).
Nános produktu	Feinspachtel (7525)
Mezibroušení 	Vytmelená místa přebruste zrnitostí vhodnou pro broušení podkladu. Je třeba se vyvarovat probroušení, které může vést k odstínovým nesrovnalostem, které se při stárnutí ještě zvýrazňují žloutnutím. Odstraňte prach vzniklý broušením. Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.
Následná povrchová úprava	S vodou ředitelnými laky, disperzními barvami nebo laky na bázi syntetické pryskyřice. Další vrstva se v exteriéru nanáší ihned po zaschnutí.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení	400 g, 1300 g,
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Weiß (41099)
Související produkty	Nitro-Verdünner 8017 (8017) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Tiefengrund WV (4074) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Použité nádoby skladujte ve svislé poloze uzavřené

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

GIS KÓD

BSW20

Bezpečnostně technické údaje

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.