

Grilith Holzkitt

7501

Stěrkový tmel na dřevo pro výrobu nábytku a vnitřní vybavení pro řemeslné a domácí použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Stěrkový tmel na bázi rozpouštědel s příměsí dřevitého prachu k vyrovnání drobných nerovností; lze ho brousit, mořit a lakovat, velmi dobře brousitelný.


Oblasti použití



K opravě drobných poškození při výrobě nábytku a vybavení interiérů po předběžném broušení, ale před samotným broušením dřeva.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Technika nanášení



Způsob nanášení	špachtlí
-----------------	----------

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Příliš tuhou stěrkovou hmotu lze znovu zředit přidáním malého množství Grilith Verdünner 8013 (8013).

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Mezi jednotlivými nánosy tmelu	cca 5 hodin
Lze brousit, mořit a přelakovat	12 hodin

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů




Okamžitě po použití s ředidlem Grilith 8013.

PODKLAD

Druh podkladu

Jehličnaté i listnaté dřeviny (masiv, dýha, dřevotřískové i dřevovláknité desky).

Vlastnosti podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.
Příprava podkladu	Předběžné broušení podkladu: Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - P 180 broušení a čištění Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - P 150 broušení a čištění
SYSTÉMOVÁ SKLADBA	
Nános produktu	Produkt by měl být nanesen co nejdříve po broušení, aby nedošlo ke snížení adheze. Grilith Holzkitt (7501) používejte šetrně a pouze na malé poškozené plochy. Opravované místo by nemělo být větší než poškozené místo. Pomocí dláta nebo úzké stěrky se Grilith Holzkitt (7501) s tlakem, v případě potřeby i několikrát, vtlačí do poškozených míst. Při nanášení více vrstev dbejte na to, aby již nanesená hmota dobře zaschla. Na závěr opravované místo vyhladte navlhčenou stěrkou. Dvě tenké vrstvy přinesou lepší výsledky než jedna silná vrstva.
Mezibroušení	Vytmelená místa přebruste zrnitostí vhodnou pro broušení podkladu. Odstraňte prach vzniklý broušením. Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180 Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - 150 Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.
	
Následná povrchová úprava	Tento produkt lze mořit a lakovat laky na nábytek na vodu ředitelné nebo rozpouštědlové bázi.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	100 ml; 200 ml Jiné velikosti balení na dotaz.
Barevné odstíny / stupně lesku	Standardní odstíny: Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum/Erle (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364) Jiné barevné odstíny na vyžádání Před zahájením prací proveďte zkušební nános, abyste ověřili správný výběr odstínu! Odstín tmeleného místa by měl odpovídat barvě hotového povrchu. Pokud se počítá s použitím mořidla, měl by být odstín Grilith Holzkitt (7501) zvolen přibližně v odstínu mořidla.
Související produkty	Grilith Verdünner 8013 (8013) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 2 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnostně technické údaje



Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.