

Grilith Holzkitt

7501

Houtvulmiddel voor meubels en interieur, voor doe-het-zelf en professioneel gebruik

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Pasta-achtige, oplosmiddelhoudende vulmassa met met een aandeel houtmeel voor het opvullen van kleine oneffenheden; kan worden geschuurd, gebeitst en overschilderd, goed schuurbaarheid.

Toepassingsgebieden



Voor het herstellen van kleine oneffenheden op meubels en in het interieur na het voorschuren, maar vóór de eigenlijke houtschuurgang.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Er is een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 10 °C vereist.
- Het resultaat kan negatief worden beïnvloed door elke verandering in de verwerkingsvolgorde, de omgevingsomstandigheden, het niet naleven van instructies of het gebruik van producten die niet in de lijst staan.

Opbrengtechniek



Opbrengmethode

spachtelen

Het product is direct klaar voor gebruik.

Te hard geworden plamuur kan met een beetje Grilith Verdünner 8013 (8013) weer zachter en verwerkbaar worden gemaakt.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigh.)



Tussen het aanbrengen van de plamuur

ca. 5 uur

Schuur-, beits- en overschilderbaar

12 uur

De vermelde waarden zijn richtwaarden. Het droogproces is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur, luchtverversing, relatieve luchtvochtigheid, stapeldruk en stapelomstandigheden.

Gereedschap schoonmaken



Meteen na gebruik met Grilith Verdünner 8013.

ONDERGROND

Soort ondergrond	Loof- en naaldhout (massief hout, fineer, spaanplaat of houtvezelmateriaal)
Ondergrondhoedanigheid	De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, silicone, hars enz. en vrij van houtstof zijn en moet worden getest op geschiktheid voor het aanbrengen van een coating.
Ondergrondvoorbereiding	Voorschuren: Loofhout: met korrel 150 - 180 opschuren en schoonmaken. Naaldhout: met korrel 100 - 150 opschuren en schoonmaken.

COATINGOPBOUW

Opbrengen van het product	<p>Het product moet zo snel mogelijk na het schuren worden aangebracht om een vermindering van de hechting te vermijden. Grilith Holzkitt (7501) spaarzaam gebruiken en alleen voor kleine oneffenheden. De plek waar de plamuur wordt aangebracht, mag niet groter zijn dan de te behandelen plek.</p> <p>Met een beitel of een smalle spatel wordt Grilith Holzkitt (7501) onder druk, indien nodig meerdere keren, op de te herstellen plekken gedrukt. Bij meerdere lagen moet u ervoor zorgen dat de reeds aangebrachte plamuur goed droog is. Strijk ten slotte de gerepareerde plek glad met een vochtige spatel.</p> <p>Twee dunne plamuurlagen geven een beter resultaat dan één dikke laag.</p>
Tussenschuurgang 	<p>Schuur geplamuurde plekken op met een korrelgrootte die geschikt is voor de ondergrond.</p> <p>Verwijder het schuurstof.</p> <p>Loofhout: korrel 150 - 180 Naaldhout: korrel 100 - 150</p> <p>Het tussentijds schuren moet net vóór het opbrengen van de volgende laklaag plaatsvinden om een goede tussenhechting te garanderen!</p>
Volgende laag	Het product kan worden gebeitst en overschilderd met water- of oplosmiddelgedragen meubellakken.

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Formaten van de verpakkingen	100 ml, 200 ml Andere verpakkingsformaten op aanvraag.
Kleuren / glansgraden	<p>Standaardkleur(en): Ahorn (7501040347) Buche/Lärche (7501040348) Eiche (7501040349) Fichte/Birke/Esche (7501040354) Kiefer (7501040356) Kirschbaum/Erle (7501040357) Mahagoni (7501040358) Natur (7501040359) Nussbaum (7501040360) Nussbaum Dunkel (7501040361) Schwarz (7501040362) Weiß (7501040364)</p> <p>Andere kleuren op aanvraag</p> <p>Voer vóór aanvang van de werkzaamheden een proef uit om te controleren of de juiste kleur is gekozen!</p>

De kleur van de plek waar de plamuur is aangebracht, moet overeenkomen met die van het uiteindelijke oppervlak. Als er een beits wordt gebruikt, moet de kleur van de Grilith Holz kitt (7501) ongeveer overeenkomen met de kleur van de beits.

Toevoegingsproducten

Grilith Verdünner 8013 (8013)

Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid / opslag

Minstens 2 jaar(en) in de originele, gesloten verpakking.

Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Geopende verpakkingen goed sluiten en inhoud zo snel mogelijk opgebruiken.

Veiligheidstechnische informatieUitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via www.adler-lacke.com inzien.