

Innenlasur

5309

Finitura colorata a base acqua per l'ambiente interno, per il fai-da-te e le attività commerciali

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Finitura per legno a strato sottile e traspirante per l'ambiente interno. Il prodotto si distingue per la lavorazione particolarmente buona e l'aspetto trasparente e satinato. L'aspetto naturale del legno viene preservato.

Caratteristiche particolari e norme



- **ÖNORM EN 71-3**
Certificato da un certificato di prova esterno.
Sicurezza dei giocattoli, rimozione di determinati elementi (privo di metalli pesanti).



- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2**
Residenza al sudore e alla saliva.



- **Prodotto dichiarato e convalidato in "baubook"**



- **Regolamento francese DEVL1104875A**
Relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+.

Campi di applicazione



Componenti in ambiente interno in legno di conifera, come ad esempio pannelli per pareti e soffitti.

Particolarmente adatto per l'applicazione su legno di abete rosso.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- È necessario che il prodotto, l'oggetto e la temperatura ambiente siano di almeno +10 °C.
- Le condizioni ottimali per lavorazione sono comprese tra 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 - 80 %.
- Non è tecnicamente possibile evitare il flusso di resina tramite la verniciatura.
- Per le tavole con incastro a maschio e femmina consigliamo in linea di principio di verniciare prima del montaggio; nel caso questo non sia possibile, applicare poca vernice nella zona dell'incastro per evitare incollaggi.

- Per l'applicazione a pennello raccomandiamo l'utilizzo di un pennello acrilico.
- Coprire accuratamente le aree che non devono essere rivestite.
- Si devono verificare la tonalità del colore, la compatibilità e l'adesione con il supporto con delle superfici di prova.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

Metodo di applicazione

0 - 10% H₂O

	Pistola a tazza	A pennello
Ugello Ø (mm)	1,8 - 2,0	-
Pressione spruzzo (bar)	3 - 4	-
Diluizione	Acqua	-
Aggiunta di diluente in %	0 - 10	-
Quantità per applicazione (ml/m ²)	100 - 125	

Il prodotto è pronto all'uso.

La forma e le condizioni superficiali dell'oggetto e il tipo di applicazione influenzano il consumo effettivo del prodotto. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



1h

Sovraverniciabile

ca. 60 minuti

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende dal fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e l'umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Evitare l'esposizione diretta al sole!

Pulizia degli utensili



Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Abbeizer Express (8313).

SUPPORTO

Tipo di supporto

Legno di conifere

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Consultare gli altri documenti:

- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363

Non rimuovere vecchi strati di vernice non portanti.

Umidità del legno

13 % ± 2 %

Preparazione del supporto

Per un'ottima durabilità si consiglia di carteggiare le superfici lisce del legno con grana 80 - 120 nella direzione delle fibre, pulire accuratamente ed eliminare le fuoriuscite di sostanze interne del legno come ad es. le resine e le sacche di resina.

Arrotondare gli spigoli vivi.

CICLO DI VERNICIATURA

Fondo	1 x Innenlasur (5309)
Carteggiatura intermedia 	Se necessario, carteggiare la superficie trattata con il fondo con grana 240 – 280. Rimuovere la polvere di carteggiatura.
Applicazione finale	1 x Innenlasur (5309)

MANUTENZIONE E RINNOVO

Manutezione e rinnovo	Se necessario rimuovere la polvere e la sporcizia dalle superfici ancora intatte e applicare a pennello 1 – 2 x mano di Innenlasur (5309).
------------------------------	--

INDICAZIONI PER GLI ORDINI

Confezioni	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l (solo incolore)
-------------------	---

Tonalità Color4You 	<p>Tonalità standard: Farblos, tönbar (30801) Eiche (30802) Samt (30803) Nuss (30807) W10 Weiß, tönbar (30810)</p> <p>Altre tonalità sono miscelabili tramite il sistema tintometrico ADLER Color4you.</p> <p>Vernici base: Innenlasur Farblos, tönbar (30801) Innenlasur W10 Weiß, tönbar (30810)</p> <p>Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.</p> <p>Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.</p> <p>I toni pastello devono essere utilizzati solo su abete rosso, qualità I, altrimenti fori e crepe risulterebbero visivamente sgradevoli. Con i legni ricchi di resina c'è il rischio che le differenze di colore dovute al legno diventino visibili dopo un certo periodo di tempo e/o che si formino macchie gialle nelle aree nodose.</p> <p>Tutte le tonalità sono mescolabili tra loro e, se necessario, schiaribili con Innenlasur Farblos, tönbar (30801).</p> <p>I prodotti tinti devono essere utilizzati entro 12 mesi.</p>
---	--

Prodotti complementari	Abbeizer Express (8313) Consultare le corrispondenti schede tecniche dei prodotti.
-------------------------------	---

ULTERIORI INDICAZIONI

Durata / Magazzinaggio  	Almeno 3 anno/i in confezioni originariamente sigillate. Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C). Chiudere bene le confezioni aperte ed utilizzarle il più rapidamente possibile.
--	---

Dati tecnici	Contenuto di COV della miscela pronta all'uso: Valore limite secondo la direttiva 2004/42/CE per Innenlasur (Cat A/e): 130 g/l. Innenlasur contiene un massimo di 50 g/l COV.
GISCODE	BSW30
Dichiarazione degli ingredienti secondo VdL-RL 01	Dispersioni acriliche / acqua / Glicoleteri / Additivi reologici / Additivi interfacciali / Agenti umettanti / Agenti neutralizzanti / Conservanti per prodotti in scatola Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, una miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare reazioni allergiche. Informazioni per gli allergici al numero di telefono +43 5242 6922-713.
Indicazioni tecniche di sicurezza 	Le consuete misure di protezione devono essere rispettate anche nella lavorazione di prodotti a basso contenuto di sostanze nocive. Durante i lavori di carteggiatura utilizzare filtri anti-polvere P2 / P3. Non inalare i vapori prodotti dall'applicazione a spruzzo. Utilizzare il filtro combinato A2 / P2 e gli occhiali di protezione. In caso di necessità di consulenza medica, tenere a portata di mano la confezione o l'etichetta. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Deve quindi essere tenuta fuori dalla portata dei bambini. Assicurare una buona ventilazione durante la lavorazione e l'essiccazione. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Non disperdere il prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Smaltire solo le confezioni completamente svuotate per il riciclaggio. Resti di vernici/smalti liquidi possono essere smaltiti come rifiuti di vernici a base acquosa. Resti induriti di vernici/smalti completamente essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito www.adler-lacke.com .
