

Woodfill-Reparaturspachtel

7519

Univerzální 2 složkový tmel pro průmyslové a řemeslné zpracování

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Univerzálně použitelný dvousložkový polyesterový tmel pro vyrovnávání defektů ve dřevě. Speciálně vyvinutý pro velké a malé opravy dřeva od 3 do 30 mm na jednu aplikaci, s minimálním propadáním při schnutí, vysokou elasticitou, velmi dobrou zpracovatelností a velmi dobrou brousitelností.

Oblasti použití



Rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru, např. dřevěná okna nebo vchodové dveře.

Nevhodné jako plošná stěrka!

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Teplem se zrychluje, chladem zpomaluje vytvrzovací reakce.
- Stejně jako všechny polyesterové tmely tvrdne rychleji v silných vrstvách než v tenkých vrstvách. Rychlé vytvrzení od cca 3 mm.
- Woodfill-Reparaturspachtel se dávkuje pomocí speciálního dávkovače Woodfill.
- Obě složky jsou spolu míchány tak dlouho, dokud není dosaženo homogenního barevného odstínu.
- Woodfill naneste stěrkou, (špachtlí) na opravované místo a uhladte jej.
- Přebytky materiálu ihned odstraňte.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchyly a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Poměr tužení


Přesné smíchání se provádí pomocí Spachtel Dosiergerät (7521)

Doba zpracovatelnosti



20 minut

Prodloužení doby zpracovatelnosti není možné.

Technika nanášení**Způsob nanášení****špachtlí**

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelné

ca. 1 - 3 h

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů

8017

Okamžitě po použití s Nitro-Verdünnern 8017 (8017). Vytvrzený tmel již nelze odstranit rozpouštědly, ale pouze mechanicky nebo při vysokých teplotách (> 200 °C).

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřeviny (masivní dřevo)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Předpokladem dlouhé životnosti povrchové úpravy je dodržování zásad konstrukční ochrany dřeva.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-1
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Technický list BFS č. 18.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Všeobecné informace**

Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.

Nános produktu

Woodfill-Reparaturspachtel (7519)

Mezibroušení

Vytmelená místa přebrouste zrnitostí vhodnou pro broušení podkladu.

Je třeba se vyvarovat probroušení, které může vést k odstínovým nesrovnalostem, které se při stárnutí ještě zvýrazňují žloutnutím.

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.


Impregnace

V případě, že je nezbytná ochrana proti modráni, plísním a hmyzu, impregnujte 1 x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pro dřeviny s třídou odolnosti 3-5 podle EN 350).

Nenatírejte větší tmelené plochy.

Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů.

Dodržujte prosím naše **ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva**.

Základování	1 x Alkyd-Grund (4501)
Mezibroušení 	Zrnitost P 220 - 280 Odstraňte prach vzniklý broušením.
Mezivrstva	Samtalkyd (4514) nebo Brilliantalkyd (4503) nebo ADLER Varicolor (4117)
Vrchní lakování	Samtalkyd (4514) nebo Brilliantalkyd (4503) nebo ADLER Varicolor (4117)
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	1350 g, včetně tužidla 96857
Barevné odstíny	Standardní odstíny: Beige - inkl.Härter (7519080971) Weiß - inkl.Härter (7519080972)
Související produkty	ADLER Varicolor (4117) Alkyd-Grund (4501) Brilliantalkyd (4503) Nitro-Verdünner 8017 (8017) Pullex Imprägnier-Grund (4436) Samtalkyd (4514) Spachtel Dosiergerät (7521) Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.
DALŠÍ POKYNY	
Životnost / skladování 	Min. 1.5 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
Bezpečnostně technické údaje 	Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování. Při broušení používejte jako osobní ochranné prostředky prachový filtr P2 minimálně proti broušení a dřevěnému prachu. U listnatých dřevin (zejména buku a dubu) použijte prachový filtr P3. Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz .